

## Kwartsgrind 32 63 conform NEN EN 12620



B.V. Sorteerb企业 voor grint en zand "Vlissingen"  
 Westerhavenweg 14  
 4382 NM Vlissingen  
 Nederland



0956 CPR 834

## 4.3 korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R20 (mm)	grenswaarde voor doorval volgens NEN EN 12620			gemiddelde
	norm	gemiddelde	grenst.o.v. gemiddelde	
C63				100
C45				93
C31,5				23
C22,4				10
C16				0

\* Betreft levering op productspecificatie

5.5	dichtheid	2,59 Mg/m <sup>3</sup>
5.5	waterabsorptie	< 0,7%
5.7.3	ASR gevoeligheid	PR
6.2	chloridegehalte	0,02%
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>
6.3.2	totaal zwavelgehalte	0,0%
	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD

## EG conformiteitsverklaring

Ondergetekende, verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG )  
 namens B.V. Sorteerb企业 voor grint en zand "Vlissingen" , gevestigd: Westerhavenweg 14,  
 4382 NM te Vlissingen dat het in dit product specificatieblad genoemd product, voldoen aan  
 de eisen in NEN-EN 12620 voor de eigenschappen genoemd in tabel ZA.1a van bijlage ZA van deze norm  
 Het FPC systeem is door de certificatie-instelling BMC beoordeeld en het FPC certificaat met nummer:

0956 CPR 834

werd per 1 juni 2004 toegekend

Vlissingen, 1 juni 2004

getekend: H.J. Strijdonk, directeur